

WB564 水包砂多彩漆

总述

WH-WB564 水包砂多彩漆是采用“特种包覆、多相分离”的制漆技术，由不同水基色粒加沙后经特种包衣后，稳定分散于柔性硅聚合物乳液中制得，一枪喷出即可获得多色多彩的点状纹理，充分展现出天然花岗岩石材的色彩和外效。既体现石材印象和文化，也同等具有石材的耐久性，并具有质轻、强韧、抗开裂、抗沾污、防水透气、性价比突出的全面特性优势。

推荐用途

适用于各种砖石结构和石膏板墙面的装饰和翻新，也可适用于外墙保温系统。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物化性质

漆面与色彩:	哑光、仿花岗岩石材色点外效
理论用量:	1-2.5kg/平方米（具体根据石材外效）
成膜环境:	5-40°C，湿度≤85%
干燥时间:	表干 2 小时，实干 24 小时（20°C,R.H.65%）(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工指导

施工方法:	喷涂，开盖使用前取一干净空桶缓慢对倒均匀，不宜搅拌，不宜加水稀释
施工工具:	内压式喷枪（套装）、空压机
稀释剂:	无
工具清洗:	清水
重涂间隔:	最小：6 小时（20°C/68°F,R.H.65%） 最大：不限
表面处理:	被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。还要求被涂表面应平整、坚实、无缺欠。墙体含水率<8%，PH<10
施工条件:	按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为六个月（20°C/68°F）。
5. 施工前先阅读使用说明。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。